

Scheda caratteristiche tecniche *Technical Data Sheet*

Film Alluminio Goffrato *Embossed Aluminium film*

Caratteristica <i>Property</i>	Norma <i>Test Method</i>	U.M. <i>Unit</i>	Valori tipici <i>Typical Values</i>
Materiale di base <i>Base material</i>	-	%	≥ 99 aluminium ricotto politenato <i>Embossed surface with PE coating</i>
Spessore <i>Thickness</i>	ISO 1923	μ	39 ÷ 40
Grammatura <i>Basic weight</i>	EN 22286 ISO 845	g/m ²	100 ÷ 110
Resistenza alla trazione <i>Ultimate tensile strength</i>	DIN 50154	N/mm ²	≥ 45
Allungamento a rottura <i>Elongation at break</i>	DIN 50154	%	≥ 3
Punto di fusione <i>Melting-fusion point</i>	-	°C	~ 667

NOTE/NOTES:

dati forniti dal produttore / Values declared by the manufacturer.

Data emissione/ Issuing date: 07-09-2010