

Scheda caratteristiche tecniche *Technical Data Sheet*

Carta Siliconata Biadesiva *TFX - Transfer film*

Caratteristica <i>Property</i>	Norma <i>Test Method</i>	U.M. <i>Unit</i>	Valori tipici <i>Typical Values</i>
Materiale di base <i>Base material</i>	-	-	Emulsione acrilica su carta siliconata. <i>Acrylic emulsion on silicone paper</i>
Grammatura supporto siliconato. <i>Base support basic weight</i>	-	g/m ²	92±4
Grammatura film adesivo <i>Adhesive film basic weight</i>	-	g/m ²	75
Resistenza al peeling del film <i>Peeling strength</i>	FINAT n°3	N/50mm	0,3±0,1
Tenuta media dell'adesivo <i>Average adhesion</i>	ISO 4578	N/cm	5
Tack medio <i>Average tack</i>	FINAT n°9	N/cm	4
Tenuta dinamica @ 23°C <i>Dynamic resistance @ 23°C</i>	-	Min.	2880 senza scivolamento <i>Without slipping</i>
Tenuta statica a temperatura <i>Static resistance</i>	-	°C	100 in continuo <i>Continuous</i>
Tenuta all'invecchiamento <i>Ageing resistance</i>	ISO 4578	N/cm	Media 5, min 3 <i>Avg 5, min 3</i>

NOTE/NOTES:

Dati forniti dal produttore / *Values declared by the manufacture*

Data emissione/ *Issuing date*: 07-09-2010

Scheda caratteristiche tecniche *Technical Data Sheet*

Carta Siliconata con Biadesivo autoestinguente **TFX FR** - *Transfer with Flame Retardant film*

Caratteristica <i>Property</i>	Norma <i>Test Method</i>	U.M. <i>Unit</i>	Valori tipici <i>Typical Values</i>
Materiale di base <i>Base material</i>	-	-	Emulsione acrilica classe M1 su carta siliconata. <i>Acrylic emulsion M1 class on silicone paper</i>
Grammatura supporto siliconato <i>Base support basic weight</i>	-	g/m ²	92±4
Grammatura film adesivo <i>Adhesive film basic weight</i>	-	g/m ²	80±5
Resistenza al peeling del film <i>Peeling strength</i>	FINAT n°3	N/50mm	0,3±0,1
Tenuta media dell'adesivo <i>Average adhesion</i>	ISO 4578	N/cm	4,5
Tack medio <i>Average tack</i>	FINAT n°9	N/cm	5
Tenuta dinamica @ 23°C <i>Dynamic resistance @ 23°C</i>	-	Min.	2880 senza scivolamento <i>Without slipping</i>
Tenuta statica a temperatura <i>Static resistance</i>	-	°C	100 in continuo <i>Continuous</i>
Tenuta all'invecchiamento <i>Ageing resistance</i>	ISO 4578	N/cm	Media 5, min 3 / avg 5, min 3

NOTE/NOTES:

Dati forniti dal produttore / *values declared by the manufacturer*

Data emissione/ *Issuing date*: 07-09-2010